Ekan® GRIND 328

Additivo di macinazione standard / Incrementatore della resistenza precoce e finale



Linea Cemento
Additivi per la macinazione

CARATTERISTICHE

EKAN® GRIND 328 è un ausiliario di macinazione appositamente formulato per aumentare le resistenze precoci e finali del cemento. Aumenta la produzione nel mulino (dal 10% al 25%) a seconda dell'efficienza dell'attrezzatura e delle caratteristiche del materiale da macinare.
Riduce la retrazione (indurimento iniziale) e i costi energetici di macinazione.
Il rischio di presa falsa è ridotto grazie alle temperature di macinazione più basse.
Migliora le proprietà fisiche del materiale macinato e aumenta la densità apparente.
Migliora le caratteristiche del flusso di polvere prima, durante e dopo lo stoccaggio.
Le tendenze al compattamento e alla formazione di strati sono notevolmente ridotte.
La distribuzione delle dimensioni delle particelle di cemento è migliorata, risultando in un'idratazione più completa.

ISTRUZIONI PER L'USO

Aree di utilizzo

- Tutti i tipi di cemento secondo ENV 197-1, da tipo I a tipo V
- Produzione di cemento ad indurimento rapido

Applicazione

Dosaggio: 300–800 g/tonnellata (dose ottimale: 500 g/tonnellata). EKAN® GRIND 328 è un additivo liquido pronto all'uso. Il dosaggio ottimale deve essere definito tramite prove locali in funzione della macinabilità del clinker e delle prestazioni richieste. Per maggiori ragguagli, contattare il personale tecnico addetto alle vendite di EKAN.

DATI TECNICI

Aspetto : Omogeneo
Colore : Marrone chiaro
pH a 20°C : 10.50 (±1)
Densità : 1.07 ± 0.03 kg/lt

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ
Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl
Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it

CERTIFICAZIONI

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

PRECAUZIONI

La durata di conservazione di EKAN® GRIND 328 è di 12 mesi a partire dalla data di produzione, a condizione che il prodotto non venga alterato con altre sostanze chimiche.
Non mescolare EKAN® GRIND 328 con nessun altro prodotto.
EKAN® GRIND 328 non si congela al di sopra di −5°C.
EKAN® GRIND 328 può causare irritazione in caso di contatto con gli occhi e la pelle.
Durante la manipolazione è obbligatorio seguire le precauzioni generali di sicurezza industriale (occhiali, guanti e maschera).
Se EKAN® GRIND 328 viene a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.
EKAN® GRIND 328 non è infiammabile (punto di infiammabilità > 180°C).
Le fuoriuscite di EKAN® GRIND 328 possono essere rimosse con acqua.

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ
Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl
Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it