

EKAN® MIX 700

Superfluidificante di nuova generazione ad alta efficacia per la produzione di calcestruzzi autocompattanti (SCC) per climi estivi.



Linea Calcestruzzo
per fluidificanti

T 11.1 / T 11.2



CARATTERISTICHE

EKAN® MIX 700 è un additivo superfluidificante liquido di nuova generazione a base di polimeri policarbossilici, sviluppato per la produzione di calcestruzzi autocompattanti (SCC) per condizioni estive.

La sua formulazione è studiata per garantire un'elevata lavorabilità del calcestruzzo anche in presenza di temperature ambientali elevate, mantenendo nel tempo la consistenza dell'impasto e riducendo il rischio di perdita di slump.

Grazie alla sua elevata capacità disperdente, **EKAN® MIX 700** permette di ottenere calcestruzzi autocompattanti con elevata fluidità e stabilità reologica, assicurando un'efficace riduzione dell'acqua di impasto e un basso rapporto acqua/cemento.

Il prodotto consente la produzione di calcestruzzi SCC particolarmente stabili e resistenti alla segregazione, anche con contenuti ridotti di materiali fini, facilitando il riempimento degli stampi e l'avvolgimento delle armature.

EKAN® MIX 700 contribuisce inoltre a migliorare la qualità superficiale del calcestruzzo faccia a vista e a garantire prestazioni meccaniche elevate a tutte le stagionature.

ISTRUZIONI PER L'USO

Aree di utilizzo

- Tutti i tipi di cemento (tranne il cemento alluminoso)
- Calcestruzzo preconfezionato
- Cemento armato
- Calcestruzzo massivo
- Calcestruzzo pompato

Applicazione

Dosaggio: 0.4 kg – 2.0 kg per ogni 100 kg di cemento. Per applicazioni di calcestruzzo generico: 0.4% – 0.8%.

Per applicazioni di calcestruzzo ad alta fluidità o auto-compattante: 0.8% – 2.0%.

EKAN® MIX 700 è completamente solubile in acqua. Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di aggiungere il prodotto alla seconda metà dell'acqua di miscelazione.


DATI TECNICI

Aspetto : Omogeneo

Colore : Marrone chiaro

Densità : 1.10 ± 0.03 kg/lit
pH : 4,5 ± 1.0

CERTIFICAZIONI



PRECAUZIONI

La durata di conservazione di EKAN® MIX 700 è di 12 mesi quando conservato nella sua confezione originale in un ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole.

Dopo un lungo periodo di inattività, agitare, mescolare il prodotto o utilizzare una pompa di circolazione per omogeneizzarlo prima dell'uso.

Dopo un ciclo di congelamento/scongelo, mescolare il prodotto prima dell'uso.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Informazioni dettagliate sulla salute e la sicurezza sono disponibili nella Scheda di Sicurezza dei Materiali (MSDS).