Ekan® SMART 1251 W

Additivo riduttore dell'acqua d'impasto e fluidificante per la stagione invernale



Linea Calcestruzzo
Fluidificanti standard

CARATTERISTICHE

EKAN® SMART 1251-W è un plastificante a medio raggio che riduce l'acqua.
EKAN® SMART 1251-W è utilizzato in diverse condizioni climatiche quando si desidera ottenere omogeneità, pompabilità e lavorabilità del calcestruzzo. Favorisce il getto semplice del calcestruzzo migliorandone le proprietà meccaniche.
Inoltre, **EKAN® SMART 1251-W** contribuisce all'impermeabilità del calcestruzzo in certa misura riducendo il rapporto acqua/cemento.

ISTRUZIONI PER L'USO

Aree di utilizzo

- Tutti i tipi di cemento (ad eccezione del cemento alluminoso)
- Calcestruzzo pronto all'uso
- Cemento armato
- Calcestruzzo non armato
- Calcestruzzo pompato

Applicazione

Dosaggio: 0.5 kg – 1.5 kg per 100 kg di cemento.
EKAN® SMART 1251-W è completamente solubile in acqua. Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di aggiungere il prodotto alla seconda metà dell'acqua di miscelazione.
Il dosaggio ottimale di EKAN® SMART 1251-W dovrebbe essere stabilito dopo prove locali delle proprietà meccaniche desiderate del cemento e della lavorabilità della miscela.
Per maggiori ragguagli, contattare il personale tecnico addetto alle vendite di EKAN.

DATI TECNICI

Aspetto : Omogeneo
Colore : Marrone
Densità : 1.14 ± 0.03 kg/lt
pH : 6.00 ± 1.5

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ
Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl
Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it

CERTIFICAZIONI

EN 934-2

9001 : 2015

14001 : 2015

45001 : 2018

PRECAUZIONI

La durata di conservazione di EKAN® SMART 1251-W è di 12 mesi quando conservato nella sua confezione originale in un ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole.
Dopo un lungo periodo di inattività, agitare, mescolare il prodotto o utilizzare una pompa di circolazione per omogeneizzarlo prima dell'uso.
Dopo un ciclo di congelamento/scongelamento, mescolare il prodotto prima dell'uso.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Informazioni dettagliate sulla salute e la sicurezza sono disponibili nella Scheda di Sicurezza dei Materiali (MSDS).

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ
Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl
Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it