

EKAN®FLEX 927-N

Super plastificante ad alto effetto di riduzione dell'acqua d'impasto, adatto per il raggiungimento di alte resistenze finali

EN 934-2 T 11.1 / T 11.2

Caratteristiche

EKAN®FLEX 927-N è un superfluidificante ad alto effetto di riduzione dell'acqua d'impasto, a base di naftalene-solfonato, progettato per aumentare le resistenze finali e la durabilità del calcestruzzo.

La sua formulazione favorisce un calcestruzzo compatto e impermeabile, migliorando la qualità e la vita utile della struttura.

Particolarmente indicato per calcestruzzi strutturali e opere che richiedono elevate prestazioni meccaniche a lungo termine.

Si consiglia di non miscelare o utilizzare insieme a prodotti a base di polycarbossilato.

Istruzioni per l'uso

Aree di utilizzo

- Tutti i tipi di cemento (ad eccezione del cemento aluminoso)
- Calcestruzzo pronto all'uso
- Cemento armato
- Calcestruzzo non armato
- Calcestruzzo pompato

Applicazione

Dosaggio: 1.0 kg – 2.0 kg per 100 kg di cemento.

EKAN®FLEX 927-N è completamente solubile in acqua. Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di aggiungere il prodotto alla seconda metà dell'acqua di miscelazione.

Il dosaggio ottimale di **EKAN®FLEX 927-N** dovrebbe essere stabilito dopo prove locali delle proprietà meccaniche desiderate del cemento e della lavorabilità della miscela.

Per maggiori ragguagli, contattare il personale tecnico addetto alle vendite di EKAN.

Dati tecnici

- Aspetto : Omogeneo
- Colore : Scuro
- Densità : 1.180 ± 0.03 kg/lt
- pH : 6.50 ± 1.5

Compatibilità

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ekan SMART | ekan AIR |
| ekan ADMIX | ekan RD |
| ekan GCT | ekan OIL |
| ekan HZ | |

Confezionamento

- Sfuso
- In contenitori IBC da 1000 L

Precauzioni

- La durata di conservazione di **EKAN®FLEX 927-N** è di 12 mesi quando conservato nella sua confezione originale in un ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole.
- Dopo un lungo periodo di inattività, agitare, mescolare il prodotto o utilizzare una pompa di circolazione per omogeneizzarlo prima dell'uso.
- Dopo un ciclo di congelamento/scongelamento, mescolare il prodotto prima dell'uso.
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Informazioni dettagliate sulla salute e la sicurezza sono disponibili nella



EN 934-2, EN 934-5,
EN1504-3



9001: 2015, 14001: 2015,
45001 : 2018