

EKAN®MIX 1018-W PAV

Superfluidificante specifico per calcestruzzi impiegati nelle pavimentazioni industriali. Consigliato per il clima invernale.

EN 934-2 T.3.1 / 3.2 - T.7

Caratteristiche

EKAN®MIX 1018-W PAV è un superfluidificante di nuova generazione a base di policarbossilati eteri, appositamente formulato per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo, particolarmente indicato per l'uso invernale.

Il meccanismo d'azione di **EKAN®MIX 1018-W PAV** si fonda su una combinazione di effetti: il potente effetto disperdente elettrostatico e sterico derivato dalla chimica innovativa dei policarbossilati eteri, e l'anticipo della reazione di idratazione, che riduce i tempi di presa.

EKAN®MIX 1018-W PAV non deve essere miscelato o utilizzato insieme a prodotti a base di naftalene.

Istruzioni per l'uso

Aree di utilizzo

- Tutti i tipi di cemento (tranne il cemento agli alluminati)
- Cemento armato
- Calcestruzzi da pavimentazione industriale
- Calcestruzzi pompato

Applicazione

Dosaggio: 0.8 kg – 1.5 kg per 100 kg di cemento.

EKAN®MIX 1018-W PAV è completamente solubile in acqua. Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di aggi-ungere il prodotto alla seconda metà dell'acqua di mis-celazione.

Il dosaggio ottimale di **EKAN®MIX 1018-W PAV** dovrebbe es-sere stabilito dopo prove in luogo volte ad ottenere la re-sistenza a compressione e la lavorabilità desiderate.

Per maggiori ragguagli, contattare il personale tecnico e/o gli addetti alle vendite di EKAN.

Dati tecnici

- Aspetto : Omogeneo
- Colore : Marrone chiaro
- Densità : 1.16 ± 0.03 kg/lt
- pH : 4.50 ± 1.0

Compatibilità

ekan MIX	ekan HZ
ekan ADMIX	ekan AIR
ekan SMART	ekan RD

Confezionamento

- Sfuso
- In contenitori IBC da 1000 L

Precauzioni

• La durata di conservazione di **EKAN®MIX 1018-W PAV** è di 12 mesi, se conservato nella sua confezione originale in un ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole.

• Dopo un lungo periodo di inattività, agitare/mescola-re il prodotto o utilizzare una pompa di circolazione per omogeneizzarlo prima dell'uso.

• Dopo un ciclo di congelamento/scongelamento, mesco-lare il prodotto prima dell'uso.

• Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Informazioni dettagliate sulla salute e la sicurezza sono disponibili nella Scheda di Sicurezza dei Materiali (MSDS).



TS/34/C/20/882



EN 934-2, EN 934-5,
EN1504-3



9001: 2015, 14001: 2015,
45001 : 2018